

# Škárovací tmel Vario



## Technický list

### Popis výrobku

Jemný sadrový tmel Vario pre tmelenie konštrukcií suchej výstavby s použitím alebo bez použitia výstužnej pásky.

*Klasifikácia podľa STN EN 13963 – 4B (Tvrdnúca škárovacia látka bez výstužnej pásky)*

**Farba:** šedobiela


### Oblasť použitia

Tmel je vhodný pre tmelenie škár a spojov sadrokartónových konštrukcií, na ktoré sa kladú vyššie nároky na pevnosť spojov v kvalite povrchu Q1 – Q4.

Pre všetky bežné typy dosiek odporúčame tmelenie s použitím výstužnej pásky. Tmelenie bez výstužnej pásky je možné len pri určitých typoch hrán dosiek, ktoré sú uvedené v technologickom predpise Rigips.

Zásady aplikácie výrobku a povrchových úprav sadrokartónov sú bližšie uvedené v technologickom predpise Rigips.

### Podklad nesmie byť



### Skladovanie

Produkt je nutné skladovať v suchom prostredí. Nespracúvať pri teplote pod +5°C. Pôsobením vlhkosti na produkt pred jeho spracovaním môže nastať zmena fyzikálnych vlastností, resp. zníženie reaktivity s vodou. Počas a po spracovaní je nutné otvorené alebo porušené vrecia s produktom náležite ochrániť pred pôsobením vzdušnej vlhkosti. Materiál je nutné spracovať do 12 mesiacov od dátumu výroby.



### Technické údaje

<b>Miešací pomer</b>	cca 1,5 – 1,8 kg/l vody
<b>Spracovateľnosť</b>	cca 45 min.
<b>Reakcia na oheň</b>	A1
<b>Pevnosť v ťahu za ohybu</b>	NPD
<b>Spotreba</b>	cca 0,3 kg/m <sup>2</sup> (tmelenie škár)
<b>Balenie</b>	5 kg vrecia/108 ks na paletu 25 kg vrecia/40 ks na paletu

### Spracovanie

Používať len čisté nádoby a náradie. Približne 1,5 – 1,8 kg zmesi postupne vsypeme do 1 l vody, nechať približne 3 min. odležať a do hladka rozmiešať ručne alebo elektrickým miešadlom. Do rozmiešanej zmesi neprisypujeme suchý materiál, hrozí tvorba hrudiek. Nedolievajte vodu do materiálu pri ktorom už začal proces tuhnutia. Po uvedenej dobe spracovateľnosti sa môžu parametre spracovania odchyľovať od údajov výrobcu. Otvorené balenie je nutné spotrebovať do 3 mesiacov.

### Bezpečnosť

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na [www.rigips.sk](http://www.rigips.sk)

